

BIOIL

KARAKTERISTIKE

Primjena : špahtla bez zuba, gumena špahtla, podne gladilice
Površinsko suho vrijeme 8-12 h (1)
Ukupno suho vrijeme 15 dana (1)
Pokrivanje 60-70 m²/lt (ovisno o porozitetu drva)
Skladište stabilnost 1 godina (2)
Pakiranje 1 lt ; 0,200 lt
1 kod 20°C i 65%R.H.
2 u izvornim zapečaćenim spremnicima kod temperatura između +10°C i +30°C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Špahtlom raširite, izgladite i prekitajte parkete, na starim podovima brusnim papirom granulacije 180 prebrusite svu staru boju zatim usisajte prašinu i površne ostatke vrlo dobro. Jednolično širenje BIOIL-a osigurava ravnomjerno upijanje drva. Nakon oko maksimalno 30 minuta prebrusite parkete s mekanim filcem (bijela boja) na monodisk brusilici tako da osigurate jednak prodor i izbjegnute tragove ulja preostala na drvu.

Nakon oko 2 sata ulaštite pod mekanim filcem na monodisk brusilici neprekidno do topline (oko 40°C) koja nastaje zbog trenja između brusilice i poda. U slučaju vrlo upijajućih vrsta drveta može se ponoviti cjelokupni tretman nakon 24 sata . 12 sati nakon poliranja može se primijeniti BALM zaštitni tretman, da bi poboljšali površinski otpor.

Nakon nekoliko sati što ste primijenili BIOIL može se hodati po podu, ali konačno otvrdnuće i otpornost se postiže nakon 15 dana kada se sva ulja sasvim osuše.

UPOZORENJA

Pojava bijelih mrlja ne kvari kvalitetu proizvoda zato što ono može nastati uslijed nazočnosti kokosovog ulja u proizvodu . U ovom slučaju prije korištenja proizvoda držite ga blizu izvora topline za nekoliko minuta.

Mekani filcevi za diskove koji su korišteni za primjenu proizvoda spontano bi mogli se zapaliti, zato oni ne smiju biti ubačeni u kante za smeće nego se moraju prostrijeti i nakvasiti s vodom.

Nakon sušenja za 4-5 dana odložite filceve na ovlašteno smetlište .