

OPIS:

Dvokomponentni poliuretanski lak, sjajna izgleda, elastičan, gibak i otporan na ogrebotine. Pogodan za lakiranje drvenih podova naročito tamnije boje drveta. Dobro pokriva i izvanredno se s njim radi. Vrlo dobra otpornost na pranje vodom i neutralnim i srednje jakim deterđentima.

KARAKTERISTIKE:

Omjer miješanja	1/1
Nanošenje	valjak, četka
Temp. nanošenja	ne ispod 10°C
Razrjeđivač	omekšač DMC 50
Suh na prašinu	1 sat i 30min*
Suh na doidir	6 sati*
Potpuno sušenje	36-48 sati*
Potpuno kružno povezivanje	7 dana *
Brušenje	nakon 24 h*
Trajnost sadržaja posude	4 sata*
Taber-test	8,5 mg**
Nivo sjaja	95 glosa ***
Pokrivanje	100 gr/m ²
Sigurnost skladištenja	1 god****
Pakovanje	25lit (12,50+12,50) i 10lit (5+5)
Čišćenje alata	omekšač DNE

*na +20°C i 65% relativne vlažnosti

** CS 17-500gr- 1000 kruženja

*** okoštava na + 20°C i 65% rel. vlažnosti za 7 dana

**** originalno zapečaćene posude drže se na temperaturi između +10°C i +30°C

UPOTREBA:

DUROLACK MC 50, nakon što se izmiješa u gore spomenutom omjeru, nanosi se na drveni pod nakon što se izbrusi, i ako je potrebno dobro usisa prašina. Lak mora stajati 15-20min. prije se nego počne koristiti. Može se nanijeti 3 sloja DUROLACK 50 MC bruseći između slojeva sa 180 granuliranim brusnim papirom. Alternativno možete prvo koristiti jedan sloj FONDO WR 106 a potom dva sloja DURO LACK MC 50 kao završne. Ako je drvo bilo masno ili namazano, nanesi prvi sloj DUROLACK MC 50 razrjeđujući sa 30% razrjeđivača DMC50. DURO LACK MC 50 izrađen je od Bayer sirovina.