

**OPIS:**

DUROLACK MC 55 LD je jednokomponentni poliuretanski sjajni lak koji karakterizira visoka otpornost na ogrebotine, elastičnost i tvrdoća površine. Sa ovim svojstvima DURO LACK MC 55 je pogodan za lakiranje podova za teška opterećenja kao u sportskim i plesnim dvoranama, trgovinama i kuglanama.

**KARKTERISTIKE:**

Nanošenje	valjak, četka
Temp. nanošenja	ne ispod +10°C
Razrjeđivanje	omekšač DMC 55
Suh na prašinu	1 sat *
Suh na dodir	6 sati*
Potpuno sušenje	24-36sati*
Potpuno kružno povezivanje	7 gg*
Brušenje	nakon 24 sata*
Taber- test	6 mg**
Nivo sjaja	95 glosa***
Pokrivanje	100gr /m <sup>2</sup>
Sigurnost skladištenja	6 mjeseci****
Pakovanje	5 lit.
Čišćenje alata	omekšač DNE

\*na temp. +20°C i rel. vlažnosti 65%

\*\* CS17- 500gr-1000 kruženja

\*\*\*okoštava na temp.+20°C i 65 % rel. vlažnosti za 7 dana

\*\*\*\* originalno zapečaćene posude drže se na temperaturi između +10°C i +30°C

**UPOTREBA:**

DURO LACK MC 55 je gotov za korištenje. Nanosi se na

drvenu površinu nakon što je izbrušen, popunjen granulama, ako je potrebno i dobro usisan.

Prije nego nanosite proizvod provjerite temperaturu i vlažnost prostorije, ako je vlažnost vrlo visoka ili vrlo niska proces konzerviranja je brži ili sporiji i može utjecati također na nivo sjaja laka.

Ako je potrebno, razrijedite lak sa maksimalno 10% razrjeđivača DMC55 i sačekajte najmanje 10 minuta, prije korištenja.

Da bi osigurali najveću tvrdoću površine, poštuju ovaj postupak:

- 1(prvi )sloj: lak DUROLACK MC 55 razrijeđen sa 30% DMC55

Nakon 24 sata brusi 180 gran brus. papirom

-2(drugi ) sloj : lak DURO LACK MC 55 razrjeđuje se sa 20% DMC55

nakon 24 sata brusi sa brusnim papirom 180 granulacije

-3 (treći ) sloj: lak DUROLACK MC 55 razrjeđuje se sa 10% DMC 55

Da bi se osigurala visoka pokrivenost svih raznih vrsta drveta,

savjetuje se da se čini ciklus lakiranja 2 sloja DURO LACK MC 55

, nakon što je prethodno nanešen jedan sloj temeljnog laka FONDO WR 106.

DURO LACK MC 55 izrađen je od Bayer sirovina.